



# BOLETIM TÉCNICO

Data:  
28-01-14

Revisão:  
02

<b>PRODUTO:</b>	BORRACHA SBR 1502
<b>CAS NUMBER:</b>	9003-55-8

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	MÉTODO	MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	VISUAL	Flocos brancos	
Matéria Volátil, %	ASTM D 1416		0,75
Elongação (cura 35 minutos), %	ASTM D 412	350	
Viscosidade Mooney	ASTM D 1646	46	58
Ácidos Orgânicos, %	ASTM D 1416	4,75	7,0
Estireno Combinado, %	ASTM D 1416	22,5	24,5
Teor de Cinzas, %	ASTM D 1416		1,5

## APLICAÇÃO:

- Fabricação de pneus, componentes de borracha para indústria automobilística, calçadista, indústria de tapetes, adesivos, construção civil.

## TIPO DE EMBALAGEM:

- Caixas 910 kg.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

*Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização.*

*Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.*