



# BOLETIM TÉCNICO

Data:  
28/08/2015

Revisão:  
00

<b>PRODUTO:</b>	RESINA EPÓXI SM 601RX75
<b>CAS NUMBER:</b>	25068-38-6

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	Líquido transparente isento de partículas	
Teor de Cloro Saponificável (ppm)		≤500
Equivalente em Epóxi, g/eq	450	500
Viscosidade, MPa.s/25°C	8.000	15.000
Cor (Gardner)		≤1,5
Teor de Sólidos	74	76

## APLICAÇÕES:

- Formulação de tintas industriais.

## TIPO DE EMBALAGEM:

- Tambores de 200kg.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

*Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.*