



BOLETIM TÉCNICO

Data:
24/04/2019

Revisão:
01

PRODUTO:	WANNATE PM-200
CAS NUMBER:	9016-87-9

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO	
		MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	VISUAL	Líquido Marrom	
Teor de NCO (%)	GB 12009.4	30.50	32.00
Cloretos Hidrolisáveis (%)	GB/T 12009.2		≤ 0.2000
Acidez (%HCl)	GB/T 12009.5		≤ 0.0300
Densidade (25 C, g/m ³)	GB/T 4472	1.220	1.250
Viscosidade (25°C, 250/s)	GB/T 12009.3	150	250

APLICAÇÕES:

- Utilizado na fabricação de poliuretanos para isolamento térmico, resinas de fundição, peças automotivas, banco de veículos e poliuretanos moldados e resinas para componentes no ramo calçadista.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Tambores de 250 Kg e Isotâncques de 24 toneladas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.