



# BOLETIM TÉCNICO

Data:  
09/03/2020

Revisão:  
00

<b>PRODUTO:</b>	VAE - 4012N - Pó redispersível de acetato de etileno (VAE)
<b>CAS NUMBER:</b>	24937-78-8

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	Pó Branco	
Teor de sólidos, %	97	99
Teor de cinzas (1000°C), %		12
Densidade aparente, g/l		500
Tamanho da partícula, %	80	
PH	6	8
Tamanho da partícula, %		≥80
Temperatura mínima para a formação de filme	05°C	
Temperatura de transição vítrea	10°C	20°C

## APLICAÇÕES:

- Utilizado na fabricação de argamassa adesiva, rejunte, EIFS (sistema de isolamento térmico exterior), massa de corrida à base de cimento, colocação de pisos de auto nivelamento.

## TIPO DE EMBALAGEM:

- Sacos de 25 kg.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Evitar: locais úmidos e sem ventilação.

*Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.*



# BOLETIM TÉCNICO

Data:  
09/03/2020

Revisão:  
00