



BOLETIM TÉCNICO

Data:
28-01-2014

Revisão:
02

| | |
|--------------------|----------------------|
| PRODUTO: | ALQUIL GLICIDIL ETER |
| CAS NUMBER: | 68609-97-2 |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| ENSAIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
|-----------------------------|---------------|--------|
| Aparência | Líquido Claro | |
| Equivalente Epóxi (EQ/100g) | 0.30 | 0.34 |
| Cor (APHA) | | 50 |
| Viscosidade (25°C, MPA.S) | 5 | 10 |
| Organocloro (EQ/100g) | | 0.02 |
| Cloro Inorgânico (EQ/100g) | | 0.005 |
| Teor de água, % | | 0.1 |

APLICAÇÕES:

- Na diluição de resinas epóxi (diluyente reativo).

TIPOS DE EMBALAGEM:

- Tambores de 180 kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.