

| | | |
|---|--------------------------|---------------------|
|  | <h1>BOLETIM TÉCNICO</h1> | Data: 09/03/2020 |
| | | Revisão: 00 |

| | |
|--------------------|------------------------|
| PRODUTO: | ÉTER DE CELULOSE EM200 |
| CAS NUMBER: | 9032-42-2 |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| ENSAIO | MÍNIMO | MÁXIMO |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Aparência | Pó Branco | |
| Viscosidade (Brookfield, 2% mPa.s) | 65.000 | 80.000 |
| Teor de água, % | | ≤6.0 |
| Teor de cinzas, % | | 5.0 |
| Tamanho da partícula, mesh | | ≥80 |
| PH | 6.0 | 8.0 |

APLICAÇÕES:

- Utilizado na fabricação de argamassas adesivas.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Sacos de 25 kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Evitar: locais úmidos e sem ventilação.

Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.