



BOLETIM TÉCNICO

KALIMIDE 140

CAS NUMBER

Ácidos graxos, C18-insaturados, dímeros, produtos de reação oligoméricos com ácidos graxos de tall-oil e trietilenotetramina	68082-29-1
Aminas, fração de polietileno polia, trietilenotetramina	90640-67-8

APLICAÇÕES

Catalizador de resinas epóxi para vernizes e tintas para piso e manutenção.

Acondicionado em tambor de 190 kg.

ESPECIFICAÇÃO

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Valor de Amina, mgKOH/g	350	400
Viscosidade(mpa.s/25°C)	12000	18000
Cor (Gardner)	-	8
AHEW	95	

ARMAZENAGEM E INCOMPATIBILIDADE

Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.



Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização.

Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.