



# BOLETIM TÉCNICO

Data:  
06/06/2022

Revisão:  
07

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>PRODUTO:</b>    | RESINA EPÓXI SM 828 |
| <b>CAS NUMBER:</b> | 1675-54-3           |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| ENSAIO                          | MÍNIMO                                    | MÁXIMO |
|---------------------------------|---|--------|
| Aparência                       | Líquido transparente isento de partículas |        |
| Equivalente Epóxi g/eq          | 184                                       | 194    |
| Viscosidade mPa.s a 25°C        | 11.000                                    | 15.000 |
| Cor (Pt-Co )                    |   | 60     |
| Teor de voláteis,%              |   | 0,18   |
| Teor de Cloro Hidrolisável, ppm |   | 1000   |

## APLICAÇÕES:

Utilizado na fabricação de tintas e esmaltes epóxi; fabricação de vernizes isolantes; fabricação de adesivos e selantes e fabricação de ésteres de epóxi.

## TIPO DE EMBALAGEM:

- Tambores de 220 kg.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

*Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.*