

	<h1>BOLETIM TÉCNICO</h1>	Data: 14/09/2022
		Revisão: 00

<b>PRODUTO:</b>	DIOXIDO DE SILICIO (FUMED SILICA A-200K)
<b>CAS NUMBER:</b>	112945-52-5

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
pH	3.7	4.5
Perda na Secagem @ 105°C (%)		≤3.0
Perda na queima @ 1000°C (%)		≤2.5
Resíduo de peneira, 45um (mg/kg)		≤250
Densidade relativa (g/l)	30	60
Teor de Óxido (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	≤400
	TiO <sub>2</sub>	≤200
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	≤30

#### APLICAÇÕES:

- Utilizado na fabricação de agente tixotrópico para resinas de poliéster, epóxi e outras dissolvidas ou não em hidrocarbonetos.

#### TIPO DE EMBALAGEM

- Sacos de 10 kg

#### CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

*Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.*