



BOLETIM TÉCNICO

KALIMIDE 115

CAS NUMBER

Ácidos graxos, C18-insaturados, dímeros, produtos de reação oligoméricos com ácidos graxos de tall-oil e trietilenotetramina	68082-29-1
Aminas, fração de polietileno polia, trietilenotetramina	90640-67-8

APLICAÇÕES

Catalizador de resinas epóxi para vernizes e tintas para piso e manutenção.

Acondicionado em tambor de 190 kg.

ESPECIFICAÇÃO

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Valor de Amina, mgKOH/g	205	225
Viscosidade a 40°C	450	650
Cor (Gardner)		8
AHEW	198	

ARMAZENAGEM E INCOMPATIBILIDADE

Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor, fontes de ignição, alimentos e agentes oxidantes. Mantenha as embalagens sempre fechadas.

Condições de Armazenamento:

A evitar: Não armazenar o produto com materiais explosivos, gases inflamáveis e/ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, materiais de combustão espontânea e materiais radioativos.



Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização.

Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.