



BOLETIM TÉCNICO

WANOL F2140P

CAS NUMBER

009082-00-2

APLICAÇÕES

Utilizado na fabricação de espumas de poliuretano de alta resiliência, blocos de espuma rígida e espumas de molde.

Acondicionado em tambores de 200 kg.

ESPECIFICAÇÃO

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Teor de Hidroxila (mgKOH/g)	19,5	22,5
Teor de Água (%)		≤0.1
Viscosidade (mpa.s/25°C)		5500
PH value	6	9
Teor de polímeros, %	39	43

ARMAZENAGEM E INCOMPATIBILIDADE

Condições a serem evitadas: Evitar contato com água, altas temperaturas e agentes incompatíveis. Incompatibilidades com outros materiais: Incompatível com agentes oxidantes, ácidos fortes, ácido clorídrico, clorofórmio, ácidos anidridos.



Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização.

Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.