



BOLETIM TÉCNICO

WANOL® C2020

CAS NUMBER

25322-69-4

DESCRIÇÃO

Poliol Poliéter produzido com base em Propanodiol.

APLICAÇÕES

Utilizado para diversas aplicações de uretano, incluindo espumas flexíveis, elastômeros, selantes e Coatings.

Acondicionado em tambores de 200 kg.

ESPECIFICAÇÃO

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Teor de água, %	-	≤0.03
Teor de Hidroxila, mgKOH/g	54.5	57.5
Viscosidade, mPa.s/25°C	270	370
pH	5	7.5
Teor de ácido, mgKOH/g	-	≤0.05
Cor, APHA	-	≤50

ARMAZENAGEM E INCOMPATIBILIDADE

Deve ser mantido em embalagens fechadas protegido de umidade. Manter em temperaturas entre 15°C e 35°C em área seca e bem ventilada.

Condições a serem evitadas: Contato com Ácido Perclórico, ácidos fortes, anidrido ácidos, cloreto ácidos, Cloroformatos e agentes oxidantes.

Rev. 02 12/07/2024



Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia de sua utilização.

Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.